

Katto-AIRISTO

15-05-2020

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen ulkokattomaali. Maalaustuoteryhmä 419.

KÄYTTÖKOHTEET

Mineriitti-, huopa- ja betonitiilikatot.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.35 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	yli 50 paino-%
VOC-pitoisuus	enintään 140 g/l
Riittoisuus	3-8 m ² /l
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Sävyt	Valkoinen, A- perusmaali ja väritön, sävytettävä C-perusmaali, musta, punainen, ruskea ja harmaa.

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, korkeapaineruisku, suutinkoko 415-421
Esikäsitely/käyttöohjeet:	<p>Maalattava pinta tulee pestä huolellisesti kohteeseen sopivalla pesuaineella ja painepesurilla pyörivillä suuttimilla, jotta maalattava pinta rikkoutuu ja tulee huokoiseksi. Huolellinen pesu on hyvin tärkeätä, koska maali tarttuu paremmin puhtaaseen alustaan. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtoavia hiukkasia, likaa tai vanhaa maalia, uusi maali tarttuu heikosti ja saattaa irrota. Erittäin huokoiset ja hapertuneet pinnat tulee käsitellä joka kerroksen jälkeen siveltimellä, jotta maali varmasti täyttää kaikki huokokset.</p> <p>Asbestia sisältävän alustan esikäsitelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määritellyjä suojatoimenpiteitä.</p> <p>Betonikatoille maali ohennetaan ensimmäisellä käsittelykerralla 1:1 vedellä. Mineritiikkattojen pohjustus tehdään kahteen kertaan 1:1 vedellä ohennetulla maalilla. Lopullinen käsittelykerta maalataan ohentamattomalla maalilla. Huopakatoille ensimmäinen maalikerros ohennetaan 10–20 % vedellä, toinen kerros maalataan ohentamattomana.</p>
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Paras maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.
Kuivumisaika, + 20°C	50-60 min, päälle maalattavissa 2-6 h kuluttua.
Ohenne/Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääryimmäärityksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.