

# Geliksi Pellavaöljy Classic

23-06-2022

## Käyttöohje:

Suosittelava työlämpötila on vähintään + 10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (puun kosteuspitoisuus alle 18 %). Öljy sivellään tai ruiskutetaan suojattavaan pintaan mahdollisimman ohuina kerroksina. Ylimääräinen imeytymätön öljy pyyhitään pois rätillä tai pensselillä. Puuesine voidaan myös kyllästä pellavaöljyllä. Tällöin esine upotetaan pellavaöljyyn ja annetaan öljyn rauhassa imeytyä. Ulkokäytössä pellavaöljyyn voidaan lisätä 30 % öljyyn sekoitettavaa peruskylästettä homeen estämiseksi. Mahdollinen home poistetaan ennen puun käsittelyä GVK Ulko- ja Kattopesulla. Vaikka pinnassa ei olisi näkyvää homepilkkua, voit käyttää homeen- ja lahonestoaineena, GVK Pohjuste, ennen pinnan öljyämistä. Sisäkäytössä pellavaöljyllä käsitelty puutaso voidaan vahata kuivumisen jälkeen Geliksi Mehiläisvahalla silkkisemmän pinnan aikaansaamiseksi.

Käyttöohje veneelle: Suositeltava työlämpötila on vähintään + 10 C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Käsiteltävän kohteen on oltava puhdas, pölytön, homeeton ja kuiva (puun kosteuspitoisuus alle 18 %). Veneen puuosien solukot imeytetään täyteen pellavaöljyä, niin että solukoihin ei enää mahdu vettä. Tähän on syytä varata 3 viikkoa, jonka aikana öljyä imeytetään päivittäin. Puun sisäosissa pellavaöljy jatkaa kuivumistaan useita viikkoja. Kun veneen pinta on kuivunut, voidaan tehdä loppukäsittely tervaseoksella koostuen 1/2 Geliksi Venetervasta ja 1/2 Geliksi Havupuutärpätistä. Viimeistelyyn sopii myös öljylakka. Homeen estämiseksi joukkoon voi sekoittaa peruskylästettä 30 %.

## Kuivuminen:

Öljyn kuivumisnopeus riippuu auringonvalosta, lämmöstä, ilmanvaihdosta ja pinnan huokoisuudesta. Yleensä täydellinen kuivuminen vie noin 7 vrk.

## Riittoisuus:

10–15 m<sup>2</sup> pinnan huokoisuudesta riippuen.

## Huomioitavaa:

Eri puulajien ulkonäkö muuttuu eri tavalla öljykäsittelyn seurauksena. Tee aina koesively ennen lopullista käsittelyä.

Palavaan materiaaliin kuten rätteihin tai hiontapölyyn imeytynyt öljy voi olla itsesyttävää. Käytetyt rätit upotetaan veteen, jonka jälkeen ne voidaan kuivata ulkona avoimessa tilassa ja polttaa.

## Työvälineiden puhdistus:

Puhdistukseen voidaan käyttää esim. Geliksi Havupuutärpättiä.

## Pakkauskoot:

1L, 5L, 10L

## VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.