



# TUOTESELOSTE



## INOX RUOSTEENESTOPOHJAMAALI

2.11.2023

### MAALITYYPPI

Vesiohenteinen erikoisakrylaattimaali metallialustojen pohjamaalaukseen sisällä ja ulkona. Sisältää korroosionsuoja-aineita. Tarttuu hyvin alustaan. Soveltuu vain vesiohenteisten pintamaalien pohjamaaliksi.

Maalaustuoteryhmä 216, 241 ja 243.

Pohjamaalauksen jälkeen levitettävä 2 kerrosta pintamaalia.

### KÄYTTÖKOHTEET

Sinkityt-, teräs-, kupari- ja karhennetut alumiinipinnat. Uusi sinkitty kiiltävä peltikatto suositellaan käsiteltävän vasta kun pinta on himmentynyt, noin 1-2 vuoden kuluttua.

### TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,20 kg/dm <sup>3</sup>
Kuiva-ainepitoisuus	41 volyyymi- %
VOC-pitoisuus	alle 140 g/l
Riittoisuus	7-9 m <sup>2</sup> /l
Sävy	Harmaa, Musta
Kiiltoryhmä	5 (himmeä)

### KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	Kertamaalauksella pyrittävä 80 µm kuivakalvoon.
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku (suutin 0,011"-0,015").
Kuivumisaika	+ 20°C, 50% RH 2-4 h kosketuskuiva, 24 h päällemaalattavissa. Kuivuminen hidastuu kylmässä tai kosteassa.
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi

### SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

### VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +8°C <b>EI SAA JÄÄTYÄ!</b> Paras säilytyslämpötila +10 - +25 °C
UN-nro:	UN3082
ADR/RID, IMDG:	9 III

**VALMISTAJA: GVK Coating Technology, 21600 PARAINEN, 020-7498770**

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta.